

موارد کاربرد:

ساخت بتن های خود تراز
بتن ریزی در قالب های لغزنده
بتن های حاوی میکروسیلیس
افزایش کارایی بتن
حفظ اسلامپ بتن و بهبود سطح ظاهری

روش مصرف:

PETRO WR P101 میتواند در مرحله تولید بتن و یا پس از تولید اضافه نمود.

میزان مصرف:

بهترین میزان مصرف برای کسب مشخصات مورد نظر با آزمایش های مختلف در شرایط کارگاهی تعیین شود. مصرف بهینه با توجه به طرح اختلاط بتن ۰/۱۵ تا ۱/۲ درصد وزن سیمان مصرفی میباشد.

مشخصات فنی:

مشخصه	توضیحات
ترکیبات شیمیایی	پلی کربوکسیلات اتر
شکل ظاهری	مایع
رنگ	قهوه ای
PH	-
مقدار کلراید	کمتر از ۰/۱ %

تاییدیه کیفیت:

این محصول با هیچ افزودنی دیگری نباید مخلوط شود مگر اینکه به تایید متخصصین شرکت پترو آپادانا آراز پارس رسیده باشد. تمامی محصولات تولیدی تحت کنترل کارشناسان مجرب کنترل کیفی تولید و مطابق با استانداردهای بین المللی میباشد.

خدمات فنی:

بخش فنی شرکت در جهت ارائه مشاوره فنی در زمینه بتن ریزی و روش مصرف محصولات آماده ارائه خدمات و مشاوره های تخصصی رایگان در کارگاه مشتریان میباشد.

بسته بندی:

در گالن های ۲۰ کیلویی ، بشکه های ۲۲۰ کیلویی و مخازن ۱۱۰۰ کیلویی میباشد.

انبار داری :

در دمای +۵ تا +۴ درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

آدرس کارخانه: کیلومتر ۱۴ اتوبان شیراز - اصفهان ، باجگاه، بعد از انبار دارویی
تلفن: ۰۷۱-۳۲۶۰۵۱۱۱-۱۸ فکس: ۰۷۱-۳۲۶۰۵۱۱۹ همراه: ۰۹۱۷۲۵۰۵۰۷۴