

### موارد کاربرد:

بتن های اقتصادی  
بتن های توانمند  
بتن ریزی های حجیم  
بتن ریزی فنداسیون ها و مخازن

### روش مصرف:

PETRO WR P103 میتواند در مرحله تولید بتن و یا پس از تولید اضافه نمود.

### میزان مصرف:

بهترین میزان مصرف برای کسب مشخصات مورد نظر با آزمایش های مختلف در شرایط کارگاهی تعیین شود. مصرف بهینه با توجه به طرح اختلاط بتن ۰/۲۵ تا ۴/۱ درصد وزن سیمان مصرفی میباشد.

### مشخصات فنی:

مشخصه	توضیحات
ترکیبات شیمیایی	پلی کربوکسیلات اتر
شکل ظاهری	مایع
رنگ	قهوه ای
PH	۵ ± ۶
مقدار کلراید	کمتر از ۰/۱ %

### تاییدیه کیفیت:

این محصول با هیچ افزودنی دیگری نباید مخلوط شود مگر اینکه به تایید متخصصین شرکت پترو آپادانا آراز پارس رسیده باشد . تمامی محصولات تولیدی تحت کنترل کارشناسان مجرب کنترل کیفی تولید و مطابق با استانداردهای بین المللی میباشد .

### خدمات فنی:

بخش فنی شرکت در جهت ارائه مشاوره فنی در زمینه بتن ریزی و روش مصرف محصولات آماده ارائه خدمات و مشاوره های تخصصی رایگان در کارگاه مشتریان میباشد .

### بسته بندی:

در گالن های ۲۰ کیلویی ، بشکه های ۲۲۰ کیلویی و مخازن ۱۱۰۰ کیلویی میباشد .

### انبار داری :

در دمای ۵+ تا ۴۰+ درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.